

Технический лист № 3.06. Версия от 03.2016

ТЕХНОФАС

ТУ 5762-010-74182181-2012

Описание продукции:

ТЕХНОФАС – это негорючие, гидрофобизированные тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Область применения:

Плиты ТЕХНОФАС предназначены для применения в гражданском и промышленном строительстве в качестве тепло- звукоизоляции в системах наружного утепления стен с защитно-декоративным слоем из тонкослойной штукатурки.



Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя		Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность)		кПа	не менее	15	ГОСТ EN 1607-2011
Горючесть		степень	-	НГ	ГОСТ 30244-94
Теплопроводность	λ_{25}	Вт/м·С		0,038	ГОСТ 7076-99
	λ_A		-	0,040	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
	λ_B		-	0,042	ГОСТ 7076-99 СП 23-101-2004
Прочность на сжатие при 10% деформации		кПа	не менее	45	ГОСТ EN 826-2011
Паропроницаемость		Мг/(м·ч·Па)	не менее	0,3	ГОСТ 25898-2012
Влажность по массе		%	не более	0,5	ГОСТ 17177-94
Водопоглощение по объему		%	не более	1,0	ГОСТ EN 1609-2011
Содержание органических веществ		%	не более	4,5	ГОСТ 31430-2011
Плотность		кг/м³	-	136-159	ГОСТ EN 1602-2011

Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. изм	Значение	Метод испытания
Длина	мм	1200	ГОСТ EN 822-2011
Ширина	мм	600	ГОСТ EN 822-2011
Толщина (с шагом 10 мм)	мм	40-150	ГОСТ EN 823-2011

Производство работ:

Согласно СТО 72746455-4.4.1-2013 «Фасадные системы наружного утепления зданий».

Хранение:

Плиты должны храниться упакованными и уложенными штабелями на поддоны отдельно по маркам и размерам. В течение всего срока хранения материал должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков.

Транспортировка:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Плиты отгружают потребителю не ранее суточной выдержки их на складе.

Сведения об упаковке:

Для упаковки применяют полиэтиленовую термоусадочную пленку. Способ обертывания и фиксации упаковочного материала должны обеспечивать надежную и прочную упаковку плит, их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении.